

Двухкомпонентный высокоглянцевый, тиксотропный полиуретановый лак. Применяется для отделки горизонтальных и вертикальных поверхностей: детских кроваток, стульев, дверей, мебели и других изделий из дерева.

Технические показатели

Сухой остаток:	42±2%
Плотность:(DIN 51 757)	0,99±0,02
Удельное сопротивление (МОм*см):	50
Вязкость основы:(DIN 4)	30-40
Блеск:(DIN 67 53)	100%

Свойства покрытия

- высокие тиксотропные свойства;
- высокая технологичность;
- быстрое время сушки;
- высокий блеск.

Подложки

Полиуретановый грунт PU-0.104

Применение

Окрашиваемые поверхности должны быть чистыми и сухими. Во время нанесения и сушки лака температура воздуха, окрашиваемой поверхности и материала должна быть выше +10°C, относительная влажность воздуха не выше 75%.

Смешивание компонентов:

PU-1.044 тиксотропный

Отвердитель №054

Разбавитель

Жизнеспособность композиции при 20°C

Теоретический расход

По массе:

100

50

“Разбавитель для ПУ ЛКМ”

4 часа

120-150 г/м²

Способ нанесения	Давление, атм	Сопла, мм	Количество слоев	Разбавитель
Пневматическое распыление	2,5-4,0	1,8-2	1-2	30-50%
Электростатическое распыление	-	-	1	10-30%

Возможные методы нанесения:

- AirMix (комбинированное распыление)
- Безвоздушное распыление

Степень разбавления материала зависит от типа краскопульта, рабочих параметров, температуры окружающей среды, требуемой толщины покрытия.

Сушка

При 20° C	от пыли 15 минут	на отлип 30 минут	до складирования 12 часов	до полировки 6 часов
-----------	---------------------	----------------------	------------------------------	-------------------------

Упаковка

Лак PU-1.044/100 - 25 л. в евроведре

Отвердитель №054 - 25 л. в евроведре

Гарантийный срок хранения

Лак PU-1.044/100 - 12 месяцев

Отвердитель №054 - 6 месяцев