

Двухкомпонентный полиуретановый грунт. Применяется для отделки мебельных фасадов, столешниц из различных пород дерева.

Технические показатели

Сухой остаток:	-----	42±2%
Плотность:(DIN 51 757)	-----	0,98±0,02
Вязкость основы:(DIN 4)	-----	тиксотропный
Блеск:	-----	полуматовый

Свойства покрытия

- высокая твердость;
- быстрое время сушки;
- хорошая шлифуемость.

Подложки

Различные породы дерева, различные виды натурального шпона.

Применение

Окрашиваемые поверхности должны быть чистыми и сухими. Во время нанесения и сушки грунта температура воздуха, окрашиваемой поверхности и материала должна быть выше +15°C, относительная влажность воздуха не выше 75%.

Смешивание компонентов:	По массе:
PU-0.103 для столешниц	100
Отвердитель №044	50
Разбавитель	“Разбавитель для ПУ ЛКМ”
Межслойная выдержка (мокрый-по-мокрому)	30-50 минут
Жизнеспособность композиции при 20°C	3 часа
Теоретический расход	120-150 г/м ²

Рекомендуемая шлифовальная бумага	Для сухого шлифования			
	P 280 для заключительной обработки P 320			
Способ нанесения	Давление, атм	Сопла, мм	Количество слоев	Разбавитель
Пневматическое распыление	2,5-4,0	1,8-2	2	10-20%

Возможные методы нанесения:

- AirMix (комбинированное распыление)
- Безвоздушное распыление

Степень разбавления материала зависит от типа краскопульта, рабочих параметров, температуры окружающей среды, требуемой толщины покрытия.

Сушка

При 20° C	от пыли 10 минут	на отлип 30 минут	до шлифования		до перекрытия 2 часа
			руч. 1 час	мех. 2 часа	

Упаковка

Грунт PU-0.103 - 25 л. в евроведре
Отвердитель №044 - 25 л. в евроведре

Гарантийный срок хранения

Грунт PU-0.103 - 12 месяцев
Отвердитель №044 - 6 месяцев