

Двухкомпонентный грунт на основе акриловых смол. Применяется для отделки мебельных фасадов, мебели для кухни и ванных комнат.

Технические показатели

Сухой остаток:	33±2%
Плотность:(DIN 51 757)	0,95±0,02
Вязкость основы:(DIN 4)	тиксотропная
Блеск:	полуглянцевый

Свойства покрытия

- высокая стойкость к УФ;
- высокая прозрачность и эластичность;
- хорошая шлифуемость;
- хорошая адгезия к ПВХ пленкам.

Подложки

Различные породы древесины и шпона.

Применение

Окрашиваемые поверхности должны быть чистыми и сухими. Во время нанесения и сушки грунта температура воздуха, окрашиваемой поверхности и материала должна быть выше +15°C, относительная влажность воздуха не выше 75%.

Смешивание компонентов:

LAC-0.144

По массе:

100

Отвердитель №003

20

Разбавитель

“Разбавитель для акриловых ЛКМ”

Жизнеспособность композиции при 20°C

6 часов

Теоретический расход

100-130 г/м²

Способ нанесения	Давление, атм	Сопла, мм	Количество слоев	Разбавитель
Пневматическое распыление	2,5-4,0	1,8-2	1-2	10-20%

Возможные методы нанесения:

- AirMix (комбинированное распыление)
- Безвоздушное распыление

Степень разбавления материала зависит от типа краскопульта, рабочих параметров, температуры окружающей среды, требуемой толщины покрытия.

Сушка

	от пыли	на отлив	до шлифования	до перекрытия
При 20° С	10 минут	30 минут	4-6 часов	8 часов

Упаковка

Грунт LAC-0.144 - 25 л. в евроведре

Отвердитель №003 - 5 л.

Гарантийный срок хранения

Грунт LAC-0.144 - 12 месяцев

Отвердитель №003 - 12 месяцев