

Двухкомпонентный акриловый грунт белого цвета. Применяется для подготовки мебельных фасадов и панелей из МДФ под отделку цветными эмалями.

Технические показатели

Цвет:	белый
Сухой остаток:	77±2%
Плотность:(DIN 51 757)	1,7±0,02
Вязкость основы:(DIN 4)	тиксотропный
Блеск:	матовый

Свойства покрытия

- хорошие адгезионные свойства к МДФ;
- быстрое время сушки;
- хорошая шлифуемость;
- высокая укрывистость

Подложки

МДФ и изделия из пенополиуретана (ППУ)

Применение

Окрашиваемые поверхности должны быть чистыми и сухими. Во время нанесения и сушки грунта температура воздуха, окрашиваемой поверхности и материала должна быть выше +15°C, относительная влажность воздуха не выше 75%.

Смешивание компонентов:	По массе:	По объему:
LAC-0.145	100	100
Отвердитель №008	14	25
Разбавитель _____	"Разбавитель для акриловых ЛКМ"	
Жизнеспособность композиции при 20°C _____	1 час	
Теоретический расход _____	150-170 г/м ²	

Рекомендуемая шлифовальная бумага	Для сухого шлифования
	P 280 для заключительной обработки P 320

Способ нанесения	Давление, атм	Сопла, мм	Количество слоев	Разбавитель
Пневматическое распыление	2,5-4,0	1,8-2	2	20-30%
Безвоздушное распыление	-	-	1	0-10%

Сушка с отвердителем №008

	от пыли	на отлип	до полного высыхания	до ручного шлифования	до механич. шлифования
При 20° С	20 минут	40 минут	12 часов	4-5 часов	5-6 часов

Последующие покрытия

- Акриловые лаки и эмали;
- Полиуретановые лаки и эмали.

Упаковка

Грунт LAC-0.145 - 30 кг в 25 литровом евроведре
Отвердитель №008 - 5 л

Гарантийный срок хранения

Грунт LAC-0.145 - 12 месяцев
Отвердитель №008 - 12 месяцев