

Двухкомпонентная полиуретановая эмаль. Применяется для отделки предметов интерьера из дерева и МДФ.

### Технические показатели

Сухой остаток . . . . .	64±2%
Плотность (DIN 51 757) . . . . .	1,26±0,02
Вязкость основы (DIN 6) . . . . .	30-60 секунд
Блеск (DIN 67 53) . . . . .	25%

### Свойства покрытия

- высокая укрывистость;
- высокая технологичность;
- быстрое время сушки;
- хорошая стойкость к УФ.

### Подложки

Полиуретановый грунт PU-0.202; Полиуретановый грунт PU-0.205; акриловые, полиэфирные грунты и грунты УФ - отверждения.

### Применение

Окрашиваемые поверхности должны быть чистыми и сухими. Во время нанесения и сушки эмали температура воздуха, окрашиваемой поверхности и материала должна быть выше +15°C, относительная влажность воздуха не выше 75%.

### Смешивание компонентов

	По массе	По объему
Эмаль PU-5.051 . . . . .	100	100
Отвердитель №044 . . . . .	40	50
Отвердитель №044 медленный** . . . . .	40	50
Отвердитель №074 . . . . .	50	60
Разбавитель для ПУ ЛКМ . . . . .	10-30%*	
Жизнеспособность композиции при 20°C		
с Отвердителем №044 . . . . .	3 часа	
с Отвердителем №044 медленный ** . . . . .	3 часа	
с Отвердителем №074 . . . . .	3 часа	
Теоретический расход . . . . .	120-150 г/м <sup>2</sup>	

\* Степень разбавления материала зависит от типа краскопульты, рабочих параметров, температуры окружающей среды, требуемой толщины покрытия.

\*\* Рекомендуется применять при окрасе больших поверхностей, а также при окраске в условиях повышенной (более 23°C) температуры.

### Способ нанесения:

#### Пневматическое распыление

Давление, бар . . . . .	2,5-4,0
Диаметр сопла, мм . . . . .	1,4-1,7
Количество слоев . . . . .	2-3

### Возможные методы нанесения

- AirMix (комбинированное распыление)
- Безвоздушное распыление

**Сушка с отвердителями №044, №044 медленный и №074 при 20°C**

От пыли . . . . .	15 минут
На отлип . . . . .	40 минут
До складирования . . . . .	6 часов

**Упаковка**

Полиуретановая эмаль PU-5.051 . . . . .	25 кг
Отвердитель №044 . . . . .	12,5 л
Отвердитель №044 . . . . .	25 л
Отвердитель №044 медленный . . . . .	25 л
Отвердитель №074 . . . . .	12,5 л

**Гарантийный срок хранения**

Полиуретановая эмаль PU-5.051 . . . . .	12 месяцев
Отвердитель №044 . . . . .	9 месяцев
Отвердитель №044 . . . . .	9 месяцев
Отвердитель №074 . . . . .	9 месяцев