

Универсальные красители без связующих добавок. Применяются для окрашивания мебели и других изделий из различных пород дерева (массива или шпона).

Серия универсальных красителей:

UD-001 желтый	UD-015 коричневый орех
UD-002 оранжевый	UD-016 светлый орех
UD-003 бордо	UD-017 темно-коричневый орех
UD-004 синий	UD-018 вишня
UD-005 коричневый	UD-019 красное дерево
UD-006 черный	UD-020 старинный орех
UD-007 красный	UD-021 розовое дерево
UD-011 белый	UD-022 бреннерский орех
UD-012 красный грецкий орех	UD-023 грецкий орех
UD-013 венге	UD-024 махагон
UD-014 орех	

Все красители могут смешиваться между собой в любых соотношениях для получения необходимого оттенка.

Технические показатели

Сухой остаток:

UD-001 желтый	10±1%	UD-015 коричневый орех	6±1%
UD-002 оранжевый	10±1%	UD-016 светлый орех	5±1%
UD-003 бордо	10±1%	UD-017 темно-коричневый орех	8±1%
UD-004 синий	10±1%	UD-018 вишня	6±1%
UD-005 коричневый	10±1%	UD-019 красное дерево	7±1%
UD-006 черный	10±1%	UD-020 старинный орех	6,5±1%
UD-007 красный	10±1%	UD-021 розовое дерево	10±1%
UD-011 белый	38±2%	UD-022 бреннерский орех	7,5±1%
UD-012 красный грецкий орех	10±1%	UD-023 грецкий орех	10±1%
UD-013 венге	10±1%	UD-024 махагон	9±1%
UD-014 орех	5,5±1%		

Плотность (DIN 51 757) UD-001 - UD-024 0,95±0,02

Плотность (DIN 51 757) UD-011 1,1±0,05

Свойства покрытия

- хорошая стойкость к УФ;
- высокая технологичность.

Подложки

Различные породы древесины и шпона.

Применение

Окрашиваемые поверхности должны быть чистыми и сухими. Во время нанесения и сушки грунта температура воздуха, окрашиваемой поверхности и материала должна быть выше +15°C, относительная влажность воздуха не выше 75%.

Смешивание компонентов

Разбавитель . . . вода или органические растворители 300-2000%
 Теоретический расход 10-20 г/м²

Внимание! Краситель UD-011 белый может разбавляться только органическими растворителями.

Способ нанесения:

Пневматическое распыление

Давление, бар	2,0-2,5
Диаметр сопла, мм	1,2-1,4
Количество слоев	1-3

Возможные методы нанесения

- AirMix (комбинированное распыление)
- Безвоздушное распыление

Сушка до перекрытия при 20° С

- При разбавлении органическими растворителями 5-10 минут
- При разбавлении водой 8 часов

Упаковка

- Краситель универсальный 5 л

Гарантийный срок хранения

- Краситель универсальный 12 месяцев