

Двухкомпонентный тиксотропный полиуретановый лак с высоким сухим остатком. Лак предназначен для паркетных и дощатых полов, стен, потолков, мебели и других поверхностей, подвергающихся сильным механическим нагрузкам в сухих и влажных помещениях. Лак обладает высокой прочностью и эластичностью, имеет хорошую устойчивость к абразивному износу, воздействию воды и бытовых химикатов.

### Технические показатели

Сухой остаток . . . . .	48±2%
Плотность (DIN 51 757) . . . . .	0,99±0,02
Вязкость основы (DIN 4) . . . . .	тиксотропная
Блеск (DIN 67 53) . . . . .	30 (шелковисто-матовый)

### Свойства покрытия

- высочайшая износостойкость;
- быстрое время сушки;
- высокая стойкость к пищевым продуктам.

### Подложки

Полиуретановые грунты: PU-0.103, PU-0.104, PU-0.106; полиэфирные грунты и грунты УФ - отверждения.

### Применение

Окрашиваемые поверхности должны быть чистыми и сухими. Во время нанесения и сушки лака температура воздуха, окрашиваемой поверхности и материала должна быть выше +15°C, относительная влажность воздуха не выше 75%.

### Смешивание компонентов

### По массе/По объему

Лак PU-1.047 . . . . .	100
Отвердитель №024 . . . . .	50
Разбавитель для ПУ ЛКМ . . . . .	20-30%*
Жизнеспособность композиции при 20°C . . . . .	3 часа
Теоретический расход . . . . .	120-150 г/м <sup>2</sup>

\* Степень разбавления материала зависит от типа краскопульты, рабочих параметров, температуры окружающей среды, требуемой толщины покрытия.

### Способ нанесения:

#### Пневматическое распыление

Давление, бар . . . . .	2,5-4,0
Диаметр сопла, мм . . . . .	1,4-1,7
Количество слоев . . . . .	1-2

#### Возможные методы нанесения

- AirMix (комбинированное распыление)
- Безвоздушное распыление

### Сушка при 20°C

От пыли . . . . .	20 минут
На отлип . . . . .	40 минут
До складирования . . . . .	12 часов

### Упаковка

Полиуретановый лак PU-1.047 . . . . .	25 л
Отвердитель №024 . . . . .	12,5 л
Отвердитель №024 . . . . .	25 л

### Гарантийный срок хранения

Полиуретановый лак PU-1.047 . . . . .	12 месяцев
Отвердитель №024 . . . . .	9 месяцев