

ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ МАТОВЫЙ ПАРКЕТНЫЙ ЛАК (G.PV.0206. **)

ОПИСАНИЕ: Двухкомпонентный, прозрачный , паркетный, матовый лак, с хорошей прозрачностью и тиксотропностью.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Финишное покрытие, прозрачное. Окрашивание мебельных и дверных изделий из МДФ, массива, шпона. Идеален для лестниц, столешниц и изделий которые подвергаются повышенной нагрузке. Рекомендовано использовать лак в два слоя для закрытых пор, и в один слой для открытой поры в отделке.

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:

Внешний вид / Блеск	Прозрачный / 10, 20, 40 глосс
Плотность (г/см³ 20 °С) :	0.96 – 0.99
Вязкость (Kresps Unit 25 ° C) :	55 – 59 КУ
Сухой остаток (%) :	44 – 45%
Отвердитель:	G.PH.0286
Коэффициент отвердителя в смеси :	50% (или 2к1)
Количество разбавителя :	% 15-30
Жизнеспособность смеси 25 ° С	4 – 6 часов
Сушка на отлип (20 ° С dk) :	15 – 20 минут
Сушка до складирования (20 ° С часов) :	24 часа

Способ нанесения:

Наносится непосредственно распылением. Перед нанесением, поверхности должны быть тщательно отшлифованы и очищены от пыли. Полиуретановый лак готовится в соответствии с приведенными выше пропорциями смешивания и разбавления, и распыляется в два или три поперечных слоя с интервалом в 20-30 минут. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с нашим техническим персоналом.

- Вязкость применения рабочей смеси : 14 – 15 сек. / 25 ° C (DIN CUP 4)

СРОК И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: Его следует хранить в закрытой упаковке, в сухих, чистых, прохладных помещениях, которые не будут подвергаться воздействию прямых солнечных лучей. Упаковка не должна располагаться более чем в 3 слоя друг на друга. Срок хранения в заводской упаковке – 1 год.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При попадании материала на кожу немедленно промойте водой с мылом. Материал следует хранить вдали от огня и не курить во время применения.

Хранить в недоступном для детей месте.